

DB-GESPLUS

SELLANTE DE SILICONA NEUTRA UNIVERSAL

PRESENTACIÓN

- Cartucho de 300 ml
- Cajas de 25 ud

COLORES BASICOS

- Translúcido
- Blanco
- Negro
- Gris

OTROS COLORES

- Bronce
- Burdeos RAL 3005
- Blanco PVC
- Crema RAL 1015

COLORES NO STANDARD

- Rojo RAL 3003
- Verde RAL 6028
- Gris piedra
- Ladrillo

DB-GESPLUS es un sellante de silicona de altas propiedades **mecánicas** y **duraderas** con gran capacidad de adherencia a múltiples soportes.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellados de :

- Juntas hormigón, prefabricados, granito, piedra, etc. (materiales construcción)
- Juntas carpintería PVC-vidrio-obra
- Juntas carpintería aluminio lacado-vidrio-obra
- Juntas dilatación y conexión
- Muros cortina
- Cubiertas metálicas
- Carpinterías metálicas (Fe.inox)
- Contenedores y depósitos metálicos
- Juntas piscinas, obra y poliéster
- Encimera mármol. granito, piedra y poliéster
- Tuberías y conducciones PVC
- Aeronáutica
- En mantenimiento de todas las industrias en general

SOPORTES

- Hormigón, hormigón celular, prefabricados
- Cemento. fibro-cemento
- Mármol, piedra, granito
- Cerámicas. tejas, ladrillos, vitrificados...
- Estratificados, metacrilato., policarbonatos
- PVC en general (carp., tuberías, planchas, regletas, tapajuntas. etc.)
- Aluminio lacado y anodizado
- Vidrio-cámara, vidrio laminado, vidrio en general
- Inoxidable



DB ADDITIUS QUÍMICS

David Barral Guillem

www.dbadditiusquimics.com

info@dbadditiusquimics.com

Joan Maragall, 5, 3r 2a
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel./Fax: 938 15 41 01

Mòbil: 608 38 92 35

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO SIN POLIMERIZAR

Base:	Caucho de silicona
Consistencia:	Pasta tixotrópica
Densidad:	Aprox. 1,34 gr/cm ³
Contenidos sólidos	100%
Deslizamiento:	Nulo (ISO 7390)
Fluidez:	Extrusión diámetro 3 mm, P=290 K Pa Aprox. 6 g/s
Pérdida de tack:	Aprox. 30 minutos (25°C - 50% H.R.)
Tiempo de polimerización:	2 mm/24h
Temperatura de aplicación:	Entre 5 y 35°C

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO POLIMERIZADO Y RESISTENCIA DESPUÉS DE 3 DÍAS

Olor:	Inodoro	Ácido sulfúrico (10%):	Excelente
Dureza Shore A:	Aprox. 25	Amoníaco (50%):	Buena
Módulo al 100%:	Aprox. 0,250 M Pa (NF-P85507)	Sosa cáustica (20%):	Regular
Elongación a ruptura:	> 250% (NF-P85507)	Oxígeno:	Excelente
Elongación de servicio:	Max. 30%	Ozono:	Excelente
Compresión 30%:	Aprox. 0,300 M Pa (NF-P85507)	Agua:	Excelente
Recuperación elástica:	> 95% (NF-P85507)		
Resistencia térmica:	-50°C a 150°C		
Punto de fragilidad:	-70°C		

NORMAS

Din 18545 T2 Clase E, Din 18450 T2, BS 5889 Tipo A

Certificado S.N.J.F. como sellante elastomérico de 1ª Categoría sobre VIDRIO, ALUMINIO y HORMIGÓN sin imprimación

UTILIZACION Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo, grasa y humedad.
- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir.
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto.
- En caso necesario, alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con white spirit antes de polimerizar.

ALMACENAJE

Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre 5°C y 25°C.

PRECAUCIONES, SEGURIDAD E HIGIENE

El producto sin polimerizar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, aclarar inmediatamente con agua abundante y solicitar ayuda médica. Usar en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.



DB ADDITIUS QUÍMICS

David Barral Guillem

www.dbadditiusquimics.com

info@dbadditiusquimics.com

Joan Maragall, 5, 3r 2a
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel./Fax: 938 15 41 01

Mòbil: 608 38 92 35